

TIKKURILA VALTTI EXPERT

Matowy impregnat do drewna wzbogacony woskiem

OPIS

Matowy, półprzezroczysty impregnat z dodatkiem wosku do dekoracyjno-ochronnego pokrywania drewnianych powierzchni na zewnątrz pomieszczeń.

- Doskonała impregnacja i ochrona drewna przed promieniami UV
- Idealny do powierzchni zewnętrznych
- Osiem kolorów odpornych na trudne warunki atmosferyczne
- Dodatkowe zabezpieczenie przed działaniem wilgoci dzięki zawartości wosku
- Głęboka penetracja w strukturę drewna podkreślająca jego naturalne piękno
- Łatwość aplikacji nawet na najtrudniejszych powierzchniach

ZASTOSOWANIE

Szczególnie zalecany do powierzchni zewnętrznych ścian drewnianych, okien, drzwi, ogrodzeń, parkanów, balustrad, mebli ogrodowych, altan, itp. Do zabezpieczania tarasów, schodów, podestów rekomendujemy zastosowanie oleju Tikkurila Valtti Wood Oil.

Wnikając głęboko w strukturę drewna, impregnuje i podkreśla jego piękno, a jednocześnie hamuje szkodliwy wpływ promieniowania UV. Dodatek wosku zabezpiecza drewno przed niekorzystnym działaniem wilgoci.

DANE TECHNICZNE

Zawartość części stałych (obj.): 18%, w zależności od koloru

Gęstość: 0,86 g/cm³

Stopień połysku: pełny mat

KOLORYSTYKA

Produkt dostępny w 8 gotowych kolorach. Ostateczny odcień jest uzależniony od gatunku drewna, pierwotnego koloru podłoża, stopnia przygotowania podłoża oraz sposobu aplikacji.

SPECYFIKACJA

Przygotowanie podłoża:

Przed przystąpieniem do malowania należy zaokrąglić wszystkie ostre krawędzie (np. papierem ściernym). Powierzchnię przeznaczoną do malowania starannie oczyścić z kory, łyka, ziemi, oleju, smaru, pleśni, wosku, grzybów, szkodników lub innych zanieczyszczeń ograniczających przyczepność наносzonych powłok. Usunąć odpryski wapna, cementu lub zaprawy murarskiej, pozostawione będą plamić drewno, mogą również wpływać na trwałość наносzonych powłok. Sęki usunąć (braki uzupełnić czystym drewnem) lub pozostawić (zabezpieczyć specjalistycznymi środkami chemicznymi). Wady, ubytki należy uzupełnić wstawkami z drewna, uszkodzenia, szczeliny uzupełnić masą szpachlową do drewna, o odcieniu nieco jaśniejszym niż wymagany kolor. Do czyszczenia powierzchni oraz usuwania pleśni zaleca się użycie odpowiednich preparatów. Dokładnie zmatowić istniejące połyskliwe powłoki i podłoża wcześniej bejcowane, w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcji impregnatu Tikkurila Valtti Expert przez podłożę. W razie konieczności usunąć całkowicie istniejącą powłokę.

Gruntowanie:

Surowe drewno zagruntować preparatem Tikkurila Valtti Super Guard przed nałożeniem Tikkurila Valtti Expert.

Należy zabezpieczyć rośliny przed zachlapaniem Tikkurila Valtti Super Guard i Tikkurila Valtti Expert podczas aplikacji.

APLIKACJA

TIKKURILA VALTTI EXPERT

Matowy impregnat do drewna wzbogacony woskiem

Metody:

Pędzel, tampon lub przez zanurzenie.

Warunki aplikacji:

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania muszą być suche, o zawartości wilgoci w drewnie poniżej 20%. Aplikację należy przeprowadzać w temperaturze powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Ostateczna barwa uzależniona będzie od gatunku drewna i ilości nałożonych warstw.

Malowanie:

Przed użyciem oraz w trakcie malowania wyrób należy dokładnie wymieszać. Nakładać 2 warstwy pędzlem wzdłuż włókien, tamponem lub metodą zanurzeniową, stosując na końcówkach drewnianych elementów szczególnie grubą warstwę.

Wydajność:

Do 20 m²/l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych, w zależności od rodzaju, stopnia przygotowania podłoża i wilgotności drewna.

Czas schnięcia:

W temperaturze +23±2°C, przy wilgotności względnej powietrza 50±5% i wilgotności drewna poniżej 20%, impregnat osiąga suchość dotykową po upływie 30 minut; nakładanie kolejnej warstwy po 12 godzinach. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłuża czas schnięcia powłoki.

Czyszczenie narzędzi:

Przed umyciem narzędzia należy dobrze wytrzeć, w celu usunięcia możliwie największej ilości produktu. Narzędzia należy czyścić rozcieńczalnikiem Tikkurila Everal Thinner 1050 lub benzyną lakierniczą.

Impregnacja:

W zależności od narażenia na działanie czynników atmosferycznych, impregnacja przez nałożenie 2 warstw Tikkurila Valtti Expert.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Unikać przedostawania się produktu do kanalizacji, gleby oraz systemów wodnych. Puste opakowania powinny być oddane do odzysku lub usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Każda pozostająca ilość w postaci niezużytego produktu lub wyschniętej powłoki, powinna być usuwana jako odpad niebezpieczny poprzez przekazanie firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji.

Zagrożenie samozapłonem! Materiały służące do czyszczenia, takie jak czyściwo, papierowe ręczniki, które są zanieczyszczone produktem, a także pyły szlifiernicze zawierające produkt, mogą po kilku godzinach spontanicznie ulec samozapłonowi. Aby zapobiegać zagrożeniu pożaru, wszelkie zanieczyszczone materiały powinny być magazynowane w pojemniku nasączonym wodą. Zanieczyszczone materiały powinny być usuwane z miejsca pracy, po każdym dniu pracy i magazynowane w wyznaczonym miejscu.

WSKAZÓWKI BHP I PPOŻ.

Zawiera: terpentynę, 4,5-dichloro-2-oktylo-2H-izotiazol-3-on.

Produkt łatwopalny.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pary/rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia skóry.

Nie wprowadzać do kanalizacji. Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

Karta charakterystyki dostępna na życzenia Klienta.

SKŁADOWANIE ORAZ TRANSPORT

TIKKURILA VALTTI EXPERT

Matowy impregnat do drewna wzbogacony woskiem

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C, z dala od źródeł otwartego ognia lub ciepła. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Produkt klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID).

ADR/RID klasa 3, Grupa pakowania III, UN 1263.

OPAKOWANIA

0,75 l; 2,5 l; 5 l

Kat. A/f. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 700 g/l. Produkt zawiera poniżej 700 g/l LZO.

Produkt posiada Atest Higieniczny.

Tikkurila Polska S.A. gwarantuje właściwą jakość produktu, nie ma jednak wpływu na warunki i sposób jego zastosowania. Producent nie odpowiada za pracę Projektanta i Wykonawcy. Przedstawione powyżej informacje zostały podane w dobrej wierze, według aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia praktycznego, co nie zwalnia od odpowiedzialności za wykonanie prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP.

Tikkurila Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody powstałe w wyniku łącznego stosowania naszych produktów z materiałami pochodzącymi z oferty innych producentów, a także w przypadku wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji recepturowych przez nabywców i użytkowników.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach karty technicznej bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców.

Tikkurila Polska S.A. zastrzega sobie również pełne prawo do modyfikacji swoich produktów w ramach ich rozwoju technologicznego.